

Baumit Baumacol PremiumFuge

Затирка для швов



- эластичная
- водо- и грязеотталкивающая
- морозостойкая

Продукт	Эластичная высокопрочная затирка на основе цементного вяжущего, водоотталкивающая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, обладает «жемчужным» эффектом, безопасна для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами, удобна в нанесении. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение швов. Гидрофобные свойства затирки препятствуют образованию пятен в швах.
Состав	Минеральный наполнитель, цемент, пигменты, модифицирующие добавки.
Свойства	Для внутренних и наружных работ ■ Для сухих и влажных помещений ■ Для швов шириной 2-7 мм ■ Обладает противогрибковыми свойствами ■ Безопасна для пищевых продуктов ■ Водо- и грязеотталкивающая ■ Морозостойкая ■ Эластичная ■ Стойкий цвет ■ Удобна в нанесении
Применение	Для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 2 до 7 мм в настенных и напольных облицовках из штучных материалов (мозаика, керамическая плитка, кафель, керамогранит, плиты, натуральный и искусственный камень, бетонная плитка и др.), приклеенных на минеральные устойчивые основания. Подходит для полов с подогревом и влажных помещений, для мест с интенсивными пешеходными нагрузками, а также фасадов, террас, балконов. Допускается использовать в системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) со штучной облицовкой.
Срок хранения	Срок хранения продукта в ведрах - 36 месяцев, в мешках - 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок продукта в ведрах - 36 месяцев, в мешках - 12 месяцев с даты изготовления.
Нанесение	Инструменты: Низкооборотный миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, губка, контейнер для воды. После использования промыть инструменты водой! Подготовка основания: Плиточный клей должен полностью высохнуть. Швы между плитками очистить от пыли, остатков раствора, других загрязнений и увлажнить губкой. Приготовление раствора: Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать при помощи миксера до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать технологическую паузу 5 мин, после чего еще раз перемешать. Пропорция смешивания: ок. 0,30 л на 1 кг сухой смеси Заполнение швов: Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно протрите поверхность плиток мягкой влажной губкой. Чаще споласкивайте губку, но избегайте ее чрезмерного увлажнения. Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой тряпкой. В течение 24 часов после завершения работ необходимо защищать поверхность от механической нагрузки (ходжения). Чтобы избежать образования пятен в затирке, перед проведением работ необходимо дать плиточному клею полностью высохнуть и удалить остатки клея из швов. Затирка непригодна для устройства кислотостойких облицовок, деформационных швов, эксплуатации в условиях воздействия агрессивных моющих и чистящих средств, а также химических реагентов

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалиста, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.